

**BOLWAY 68**

Kızak Yağlama Sıvısı

Slideway Fluid

**1. Fiziksel ve Kimyasal Özellikler**

Fiziksel durum	Sıvı
Renk	Sarı-kızıl
Koku	Karakteristik
Yoğunluk (15°C) (g/ml)	0,85 ± 0,05
Viskozite (40°C)(cSt)	68,0 ± 3,0
Akma Noktası(°C)	-18 ± 2,0
Parlama Noktası(°C)	>200
Suda Çözünürlük	Çözünmez
Yağda Çözünürlük	Çözünür

**2. Açıklama**

- ☒ Yapışkan özellikte katkılardan oluşması nedeniyle metal yüzeylere çok iyi yapışır, yağın sistemden sızmasını önler.
- ☒ Kesme yağları ve alkali maddelerin mevcut olduğu ortamlarda jel oluşumuna karşı dirençlidir.
- ☒ Aşınma ve korozyona karşı koruyucu özellikleri ile tezgâh ömrünü uzatır, bakım maliyetlerini düşürür.
- ☒ Tezgâhin pürüzsüz, atlamasız ve titreşimsiz hareketini sağlar.
- ☒ Oksidasyonu önleyerek uzun servis ömrü sağlar, yağ tüketimini düşürür.

**3. Kullanım Alanları**

Her tip takım tezgâhinin yatay ve dikey kızaklarının yağlanması için kullanılır.

**1. Physical And Chemical Properties**

Physical state	Liquid
Color	Clear-Reddish yellow
Odor	Characteristic
Density (15°C) (g/ml)	0,85 ± 0,05
Viscosity(40°C)(cSt)	68,0 ± 3,0
Pour Point (°C)	-18 ± 2,0
Flash Point(°C)	>200
Water Solubility	Insoluble
Oil Solubility	Soluble

**2. Explanation**

- ☒ It has excellent ant-stick-slip properties promoting smooth table operation.
- ☒ It has excellent demulsibility in the presence of soluble oils and resistance to gel formation in the presence of alkaline substances.
- ☒ It extends the life of the machines with its protective features against wear and corrosion, thus reduces maintenance costs.
- ☒ It has very low coefficient of friction.
- ☒ It provides smooth, skip-free and vibration-free movement of the machine.
- ☒ Due to anti-mist property, does not cause smoke.

**3. Areas of Usage**

It is suitable for horizontal and vertical slides and ways.

**BOSTANCI KİMYA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ**

İstanbul Tuzla Kimya Sanayicileri OSB Melek Aras Bul.  
Analitik Cad. No: 3 Tuzla / İSTANBUL

☎ : +90 216 593 05 67

☎ : +90 216 593 05 69

● info@bostancikimya.com.tr  
● www.bostancikimya.com.tr

**BOLWAY 68**

Kızak Yağlama Sıvısı

*Slideway Fluid***4. Raf Ömrü**

Orijinal ambalajında, 5°C ile 35°C arasında depolanmalıdır. Raf ömrü 12 aydır.

**4. Shelf Life**

*It should be stored between 5°C and 35°C in its original package. Shelf life is 12 months.*

**5. Paketleme**

20L'lik, 30L'lik, 60L'lik plastik bidon, 200L'lik sac varil veya 1000L'lik IBC.

**5. Packaging**

*20L, 30L, 60L of plastic drums, 200L of barrels or 1000L of IBC.*

**BOSTANCI KİMYA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ**

İstanbul Tuzla Kimya Sanayicileri OSB Melek Aras Bul.  
Analitik Cad. No: 3 Tuzla / İSTANBUL

☎ : +90 216 593 05 67  
☎ : +90 216 593 05 69

● [info@bostancikimya.com.tr](mailto:info@bostancikimya.com.tr)  
● [www.bostancikimya.com.tr](http://www.bostancikimya.com.tr)