

**BOLSOL TK 300PLUS**

Solventsiz Yağ Giderici

Solvent-free Degreasing Agent

**1. Fiziksel ve Kimyasal Özellikler**

<b>Fiziksel durum</b>	Sıvı
<b>Renk</b>	Açık Sarı
<b>Koku</b>	Karakteristik
<b>pH(%10)</b>	7,5 ± 0,5
<b>Aktif Madde(%)</b>	80 ± 1
<b>Kimyasal Yapı</b>	Muhtelif esterler ve etoksile yüzey aktif maddeler karışımı
<b>İyonik Yapı</b>	Nonyonik-Anyonik
<b>Çözünürlük</b>	Su ile her oranda karışır.

**1. Physical And Chemical Properties**

<b>Physical state</b>	Liquid
<b>Color</b>	Clear-light yellow
<b>Odor</b>	Characteristic
<b>pH(%10)</b>	7,5 ± 0,5
<b>Active Substance(%)</b>	80 ± 1
<b>Chemical Properties</b>	Mixture of various esters and surface active substances
<b>Ionic Properties</b>	Nonionic-Anionic
<b>Solubility</b>	Soluble in water.

**2. Açıklama**

- ☒ BOLSOL TK 300 PLUS, özellikle kürk, süet ve küçükbaş deriler için hazırlanmış emülsiyon kabiliyeti yüksek bir yağ giderme maddesidir.
- ☒ Sert sulara, tuzlara, asidik ve alkali ortamlara dayanıklıdır.
- ☒ Arıtma tesislerinde herhangi bir kontaminasyona sebep vermeden kolayca arıtılabilir.
- ☒ Kürk yağ gidermede, kuvvetli emülsiyon özelliğinden dolayı tüylere sıvışmayı önler.

**2. Explanation**

- ☒ BOLSOL TK 300 PLUS is an emulsifier with high emulsion capability especially produced for fur, suede and the leathers of small cattle.
- ☒ Resistant to hard water, salts, acidic and alkaline environments.
- ☒ It can be purified easily in the treatment facilities without causing any contamination.
- ☒ Via high emulsion capability, it prevents hair smearing in degreasing on the fur.

**BOSTANCI KİMYA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ**İstanbul Tuzla Kimya Sanayicileri OSB Melek Aras Bul.  
Analitik Cad. No: 3 Tuzla / İSTANBUL

☎ : +90 216 593 05 67

☎ : +90 216 593 05 69

● info@bostancikimya.com.tr  
● www.bostancikimya.com.tr

**BOLSOL TK 300PLUS**

Solventsiz Yağ Giderici

Solvent-free Degreasing Agent

**3. Uygulama****Giysilik küçükbaş derilerde yağ alma;**

- BOLSOL TK 300 PLUS %4 - 8 (Susuz dolapta 35 - 38 °C) 90 dakika
- Yıkama %100 su (35 - 38 °C) + %3 tuz 30 - 45 dakika (iki defa)

**Kürk imalinde yağ alma;****1. banyo Flotte oranı 1/10 (35 - 38 °C)**

- 4 - 8 g/L BOLSOL TK 300 PLUS 45 dakika
- 5 g/L tuz ilavesi ile 30 dakika

**2. banyo Flotte oranı 1/10 (35 - 38 °C)**

- 3 - 5 g/L BOLSOL TK 300 PLUS
- 1g/L BOLSOL RYS 100 (yıkama sabunu) 60 dak.

NOT: Yağlı derilerde verilen değerlerin üst limitlerinin kullanılması önerilir.

**4. Raf Ömrü**

Orijinal ambalajında, 10°C ile 40°C arasında depolanmalıdır. Raf ömrü 12 aydır.

**5. Paketleme**

20L'lik, 30L'lik, 60L'lik plastik bidon, 200L'lik sac varil veya 1000L'lik IBC.

**3. Application*****Degreasing on the leathers of small cattle;***

- BOLSOL TK 300PLUS %4 - 8 (dry 35 - 38 °C) 90 min.
- Washing 100 % water (35 - 38 °C) + %3 salt, 30 - 45 min. (twice)

***Degreasing on the operation of fur;*****1. Bath Flotte rate 1/10 (35 - 38°C)**

- 4 - 8g/L BOLSOL TK 300PLUS 45 min.
- 5g/L salt addition, 30 min.

**2. Bath Flotte rate 1/10 (35 - 38 °C)**

- 3 - 5 g/L BOLSOL TK 300PLUS
- 1 g/L BOLSOL RYS 100 (washing soup) 60 min.

NOTE: It is recommended to use the upper limits of the values of given on the oily leathers.

**4. Shelf Life**

It should be stored between 10°C and 40°C in its original package. Shelf life is 12 months.

**5. Packaging**

20L, 30L, 60L of plastic drums, 200L of barrels or 1000L of IBC.

**BOSTANCI KİMYA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ**İstanbul Tuzla Kimya Sanayicileri OSB Melek Aras Bul.  
Analitik Cad. No: 3 Tuzla / İSTANBUL☎ : +90 216 593 05 67  
☎ : +90 216 593 05 69● info@bostancikimya.com.tr  
● www.bostancikimya.com.tr